



Adeziv de folie de barieră de vaporii blaugelb

Adeziv de înaltă performanță pentru îmbinări de folii etanșe la aer și rezistente la intemperii.

Caracteristicile produsului:

Adezivul de folie de barieră de vaporii blaugelb este un adeziv poliacrilat cu aderență puternică și elasticitate durabilă, special conceput pentru lipirea etanșă și sigură, precum și pentru etanșarea barierelor de vaporii și a foliilor de etanșare, fiind în plus fără solvenți. Este deosebit de potrivit pentru aplicații în interior, de exemplu pentru lipirea și etanșarea barierelor de vaporii la îmbinările cu pereții, pe cărămidă, beton, lemn, tencuială și metal.

Adezivul îndeplinește cerințele standardelor relevante, cum ar fi DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 și ÖNORM B 8110-2. Adezivul este disponibil sub formă de pastă în cartuș – ideal pentru o aplicare precisă și ușoară în lucrările de racordare și etanșare, de exemplu cu presa manuală blaugelb (nr. art. 0400568) pentru cartușe.

- Elasticitate durabilă și rezistență la îmbătrânire
- Fără fragilizare sau desprindere
- Potrivit și pentru suprafețe suport denivelate
- Fără solvenți
- Conținut foarte redus de emisii, testat conform EMICODE EC1 Plus
- Testată pentru substanțe nocive, adecvată pentru construcții durabile (QNG-Ready)



Date tehnice:

Baza materialului:	dispersie pe bază de polimer poliacrilat
Culoare:	albastru deschis
Densitate:	1,2 g/cm³
Consistență:	pastă elastică
Rezistența la temperatură:	între -20 °C și +80 °C
Temperatura de prelucrare:	recomandat între 0 °C și +40 °C (suprafață suport începând cu -10 °C)
Rezistența la îmbătrânire:	elasticitate durabilă și etanșeitate la aer
Timp de formare a peliculei (23 °C/50 % umid. rel.):	aprox. 30 - 40 minute
Uscare completă: (23 °C/50 % umid. rel.)	48 h (min. aprox. 2 mm/24h)
Consum/acoperire – cartuș: la cordon de 8 x 8 mm	6 m
Aviz ecologic:	EMICODE EC1 Plus
Ecologic:	fără substanțe toxice pentru mediu și locuințe, fără solvenți
Transport/depozitare:	rezistent la îngheț
Durata de depozitare:	12 luni în ambalaj nedeschis, la temperatura camerei
Forma de livrare:	cartuș de 300 ml

Livrare și formă de depozitare:

A se depozita la loc uscat, în ambalajul original. La temperatura camerei, durata de depozitare este de 12 luni.

Eliminare ca deșeu:

Adezivul de folie de barieră de vaporiblaugelb poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea ca deșeu se realizează în general în conformitate cu prevederile naționale și locale.

Denumire articol	Unitate de ambalare	Nr. art.
Adeziv de folie de barieră de vaporiblaugelb 300 ml	20 cartușe	9363504

Prelucrare:

Înainte de prelucrarea adezivului de folie de barieră de vaporiblaugelb, suprafețele trebuie pregătite cu atenție. Suprafețele de lipire trebuie să fie uscate, curate, rezistente și fără praf, grăsime, ulei, bitum, gudron, silicon, surfactanți și alți agenți de decofrare. În cazul suprafețelor friabile, nisipoase sau neportante, cum ar fi tencuiala poroasă sau țigle, se recomandă un tratament preliminar cu amorsa pulverizată blaugelb (nr. art. 9066539).

Adezivul de folie de barieră de vaporipăstos blaugelb se aplică sub formă de cordon de adeziv de aproximativ 8 mm pe suprafața suport pregătită. În cazul suprafețelor inegale, masa adezivă poate fi utilizată pentru a compensa micile denivelări. Apoi, folia este apăsată cu grijă în cordonul de adeziv, fără a se exercita o presiune puternică. Dacă este necesar, se poate utiliza o șipcă de presare. În special în cazul foliilor de barieră de vaporiblaugelb, trebuie să se acorde atenție menținerii unei bucle de detensionare, astfel încât să nu apară solicitări de alungire sau întindere în timpul uscării. În timpul perioadei de uscare de aproximativ două până la trei zile, zonele lipite nu trebuie să fie supuse la solicitări sau expuse la umiditate.

După uscare, îmbinarea trebuie verificată conform DIN 4108-7, secțiunea 7.2.1, pentru a se asigura că îmbinarea este fermă și lipirea intactă, pentru a exclude riscul de desprindere din cauza solicitării suplimentare, a pătrunderii umidității sau a înghețului.

Adezivul de folie de barieră de vaporiblaugelb este potrivit atât pentru lucrări de îmbinare și etanșare, cât și pentru lipirea durabilă a barierelor de vaporiblaugelb și a foliilor de etanșare. Trebuie respectată adecvarea generală a materialelor în conformitate cu DIN 4108-7. În special în cazul foliilor grele sau al solicitărilor mari, se recomandă o fixare mecanică suplimentară. Adezivul se caracterizează prin elasticitatea sa durabilă, absența solvenților și neutralitatea mirosului.